

# YH543

PET+43%GF

产品规格	Z530		产品编号	YH 543		产品颜色	本色/黑色
环保类型	ROHS		检验依据	ISO\UL\ ROHS\ SVHC-EN71-3标准		室温	23°C
序号	检测项	测试方法	测试条件	单位	测试值	备注	
1	拉伸强	ISO527	5mm/min	Mpa	130		
2	伸长率	ISO527	5mm/min	%	4.5		
3	弯曲强度	ISO178	2mm/min	Mpa	200		
4	弯曲模量	ISO178	2mm/min	Mpa	10005		
5	IZOD冲击强度	ISO180	4mm*8mm	KJ/M2	10.5		
6	防火性能	UL-94	1.5MM	/	V0		
7	HDT	ISO75:2003	1.80Mpa	°C			
8	灰份		600°C-0.5H	%	43		
9	熔融指数	ISO1133:1997		g/10min			

以上数据来源于壹豪科技实验室样品测试结果、仅供参考, 不能作为产品标准引用

# YH545

PET+45%GF

产品规格	Z530		产品编号	YH 545		产品颜色	本色
环保类型	ROHS		检验依据	ISO\UL\ ROHS\ SVHC-EN71-3标准		室温	23°C
序号	检测项	测试方法	测试条件	单位	测试值	备注	
1	拉伸强	ISO527	5mm/min	Mpa	155		
2	伸长率	ISO527	5mm/min	%	4.0		
3	弯曲强度	ISO178	2mm/min	Mpa	225		
4	弯曲模量	ISO178	2mm/min	Mpa	12500		
5	IZOD冲击强度	ISO180	4mm*8mm	KJ/M2	10.1		
6	防火性能	UL-94	1.5MM	/	HB		
7	HDT	ISO75:2003	1.80Mpa	°C			
8	灰份		600°C-0.5H	%	45		
9	熔融指数	ISO1133:1997		g/10min			

以上数据来源于壹豪科技实验室样品测试结果、仅供参考, 不能作为产品标准引用